

 **armacell**[®]

ARMAFINISH 99

LA PEINTURE ÉLASTIQUE CONÇUE
POUR PROTÉGER ET RECOUVRIR LES
ISOLANTS ARMAFLEX[®]



- Résistant aux intempéries et au vieillissement
 - Le revêtement conserve son élasticité
 - Peinture qui ne goutte pas
 -
- Protection des isolants Armaflex

Données techniques - ArmaFinish 99

Description sommaire	Peinture. La couche de peinture conserve son élasticité dans le temps, résiste aux effets climatiques et une bonne résistance au vieillissement.
Type de matériau	Ne goutte pas
Couleur	blanc (RAL 9001) ou gris (RAL 7037)
Informations spécifiques	Consommation usuelle : 0,55 L/m ² quand deux couches sont appliquées (correspond à un film sec d'une épaisseur de 0,26mm).
Applications	Protège les isolants Armaflex® installés en extérieur. Permet de réaliser le marquage en intérieur.
Montage	Tous les isolants Armaflex® installés en extérieur doivent être recouverts avec deux couches complètes d'Armafinish® 99 (excepté HT/Armaflex®, Armaflex® Ultima et dérivés: voir les FDS). Températures d'application : + 10 °C à + 30 °C, pour une humidité relative maximale de 80%. Temps de séchage à + 20 °C : environ 2 heures. Temps à respecter également entre l'application des deux couches, la seconde couche devant être appliquée dans les sept jours après la première. La peinture doit être appliquée à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Nettoyer les outils à l'eau.
Remarques	De l'isolant Armaflex® non-protégé ne doit pas être exposé à des conditions climatiques extrêmes plus de 3 jours. Ainsi, la peinture doit être appliquée le plus rapidement possible. La couche de protection doit être inspectée régulièrement. Deux nouvelles couches doivent être appliquées 2 ans après au plus tard. Se référer aux dispositions particulières du Guide de Pose Armaflex® et à la FDS.

Propriété	Valeur / évaluation	Remarque spéciale
Autres caractéristiques techniques		
Stockage et délai de péremption	Durée de vie d'un pot scellé : 12 mois.	Stoker le pot fermé dans un endroit frais, bien ventilé et hors gel.
Limites d'explosion	Basse : aucune Haute : aucune	
Classe de danger	Produit dangereux selon la réglementation transport (ADR/RID, IMDG-Code, ICAO-TI/IATA-DGR).	
Recyclage	Voir FDS CE section 13 (fiche de données sécurité)	Les pots doivent être vides. Les pots vides peuvent être recyclés. Les pots contenant encore de la colle doivent être recyclés de la même manière que le produit.

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devraient, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Les instructions d'installation sont disponibles dans notre manuel d'installation Armaflex.

ArmaFinish 99 Peinture



Peinture

Code	Description	Pièces/carton
FINISH/GY-2,5	couche protectrice pour Armaflex, gris (RAL-Nr. 7037), seau de 2,5 L	4
FINISH/WH-2,5	couche protectrice pour Armaflex, blanc (RAL-Nr. 9001), seau de 2,5 L	4

